

# Qualitop millennium

## Za visoka opterećenja

### Opis proizvoda

**Qualitop MILLENIUM** je sintetički mineralni suhi posip. **Qualitop MILLENIUM** sastoji se od vrlo čvrstih ne metalnih agragata, cementa i specijalnih aditiva.

**Qualitop MILLENIUM** primjenjuje se na svježe postavljeni beton kao suhi prah ili kao mort.

### Spektar boja

Vidjeti u Rocland-ovom vodiču za boje

### Prednosti

- Visoke performance zaštitnog sloja
- Velika otpornost na udar i opterećenja
- Bez prašenja
- Ne hrđajuća površina – ne zahtjeva posebni tretman.

### Upotreba

- Za visoka opterećenja
- Teretni terminali
- Logistički centri
- Radionice za željeznička postrojenja
- Hangari za zrakoplove
- Podovi vojne primjene
- Elektrane
- Postrojenja za pročišćavanje vode

### Tehničke specifikacije

**Qualitop MILLENIUM** skladu je sa normama od EN 13813 materijal za in situ podove


Čvrstoća na tlak:  $\geq 80 \text{ N/mm}^2$   
EN 13892-2

Čvrstoća na savijanje:  $\geq 10 \text{ N/mm}^2$   
EN 13892-2

Otpornost na habanje:  $\leq 1,5 \text{ cm}^3 / 50 \text{ cm}^2$   
EN 13892-3

Otpornost na habanje: prema BS 8204 'AR0,5' class  
EN 13892-4

Otpornost na habanje prema Taberu: 0,85 gr  
(H-22 / 1000 cycles / 1000 gr ASTM C-501)



■ Qualitop MILLENIUM

■ Support

# Qualitop millennium

Spreman za korištenje, tvornički prethodno promješan očvršćivač koji se koristi u izradi betonskih podova.

**Qualitop MILLENIUM** sastoji se od vrlo čvrstih agregata, cementa i specijalnih aditiva. **Qualitop MILLENIUM** primjenjuje se na svježi beton kao prah ili kao mort.

## Upuststva za upotrebu

### Kvaliteta betona

Novi beton treba biti formuliran sa najmanje 300 kg cementnog sadržaja po m<sup>3</sup> betona te agregatima prikladnim za navedenu svrhu. Plastifikatori trebaju biti uključeni kako bi poboljšali obradivost.

Betonska podloga mora biti suha (max. 3% vlage)

**Qualitop MILLENIUM** trebao bi se nanjeti čim betonska podloga može izdržati težinu čovjeka (test otiska stopala). To će se obično dogoditi u razmaku od 4 do 12 sati, ovisno o vremenskim uvjetima.

### Priprema

Veliike površine betona ugrađuju se koristeći laserski finišer. Za manje površine pomoću određenih pomagala može se osigurati ravna površina.

### Primjena Qualitop MILLENIUM

**Qualitop MILLENIUM** je primijenjen na novom netom postavljenom betonu suhim posipom ili načinom 'mokro na mokro'.

#### Ručna primjena

- Za optimalne rezultate posipavanje bi se trebalo odvijati u dvije faze u slučaju da se primjenjuje ručno.
- U prvoj fazi **Qualitop MILLENIUM** trebao bi se posipavat ravnomjerno po površini u količini od 2,0 do 4,5 kg/m<sup>2</sup> (2/3 ukupnog doziranja)
- Nakon što se nanese **Qualitop MILLENIUM** u prvoj fazi i apsorbira svu vlagu, trebao bi se zagladiti, ručno koristeći lopaticu za kutove i rubove te strojnim zaglađivačem za ostatak površine.
- Odmah nakon završetka prve faze nanošenja i zaglađivanja, počinje druga faza nanošenjem odnosno posipavanjem **Qualitop MILLENIUM** po površini u količini od 1,5 do 2,5 kg/m<sup>2</sup> (1/3 \*ukupnog doziranja).
- Nakon što se nanese **Qualitop MILLENIUM** u drugoj fazi i apsorbira svu vlagu, trebao bi se zagladiti, ručno koristeći lopaticu za kutove i rubove te strojnim zaglađivačem za ostatak površine.
- Glatka i tvrda završna površina postiže se strojnim zaglađivačima sa završnim lopaticama. Za dobivanje svjetlijih boja koriste se nehrđajuće lopatice.

#### Strojno primjenjivanje

Strojno primjenjivanje vrši samo u jednoj fazi.

Koristeći strojni posipač **Qualitop MILLENIUM** nanosi se ravnomjerno po površini u količini od 3 do 7kg.

- Nakon što se nanese **Qualitop MILLENIUM** u prvoj fazi i apsorbira svu vlagu, trebao bi se zagladiti, ručno koristeći lopaticu za kutove i rubove te strojnim zaglađivačem za ostatak površine.

#### Note :

The screed properties under site conditions cannot always be directly comparable with the screed material properties obtained under laboratory conditions, due for instance to variations of mixing, compaction or curing.

- Glatka i tvrda završna površina postiže se strojnim zaglađivačima sa završnim lopaticama. Za dobivanje svjetlijih boja koriste se nehrđajuće lopatice.

#### 'Mokro na mokro' primjenjivanje

- **Qualitop MILLENIUM** mješa se sa vodom u omjeru od 3,0-3,5 litara na 25kg proizvoda u mikserima ili mješalicama tako dugo dok se ne dobije homogena smjesa ili mort.

- Nakon što se dobije homogena smjesa ona se primjenjuje na betonsku površinu u količini od minimalno 12kg/m<sup>2</sup> i nivela se do potrebne debeljine koristeći ravne zaglađivače.

- Nakon što se nanese **Qualitop MILLENIUM** i apsorbira svu vlagu, trebao bi se zagladiti, ručno koristeći lopaticu za kutove i rubove te strojnim zaglađivačem za ostatak površine.

- Glatka i tvrda završna površina postiže se strojnim zaglađivačima sa završnim lopaticama. Za dobivanje svjetlijih boja koriste se nehrđajuće lopatice.

#### Primjenjivanje CURE-a

• **Roc CURE** trebao bi se nanjeti odmah nakon zaglađivanja. Nanaša se pomoću niskotlačnih špric strojeva ravnomjerno po cijeloj površini u količini od 100g/m<sup>2</sup>.

• Vrlo je bitno da prije stavljanja podloge u korištenje, proces otvrđivanja prođe kroz vremenski period potreban za potpunu funkcionalnost. Potrebni vremenski periodi koji se moraju poštivati:

pješački promet - 7 dana

lagani transport - 14 dana

korištenje u potpunosti - 28 dana

## Pokrivenost

**Qualitop MILLENIUM** koristi se u količini:

- 3-7 kg/m<sup>2</sup> - suhi posip
- 3-7 kg/m<sup>2</sup> - strojni raspršivač
- 12 kg/m<sup>2</sup> - "mokro na mokro" primjenjivanje

**Roc CURE** primjenjuje se u količini od 100g/m<sup>2</sup>.

## Pakiranje

**Qualitop MILLENIUM** pakira se u vreće od 25 kg.

Skladišten u suhim uvjetima rok upotrebe je 6 mjeseci.

Nakon otvaranja sadržaj iz vreće mora se odmah iskoristiti.

## Zastita na radu

Kao i kod svih praškastih proizvoda, zaštita maskom i rukavicama je preporučljiva.



[www.rocland.eu](http://www.rocland.eu)  
[contact@rocland.eu](mailto:contact@rocland.eu)

Z.A. Les Monts du Matin  
Rue des Lauriers  
F-26730 La Baume d'Hostun  
France  
Tel : + 33 (0)4 75 48 37 50  
Fax : + 33 (0)4 75 48 30 03